

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



769® PRIMER ANTIRUGGINE IMPERMEABILE

Primer monocomponente che penetra la ruggine

- Richiede una minima preparazione della superficie
- Penetra in profondità nella ruggine per una protezione ottimale
- Espelle l'umidità e l'aria dalla superficie
- Può essere applicato su superfici leggermente umide
- Formula esclusiva collaudata a base di olio di pesce, fin dal 1921

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

769® PRIMER ANTIRUGGINE IMPERMEABILE

DESCRIZIONE

Primer antiruggine monocomponente per applicazione diretta su superfici metalliche leggermente umide o asciutte. Formula collaudata dal 1921!

UTILIZZO CONSIGLIATO

769 è sviluppato appositamente per essere applicato su superfici in acciaio arrugginite preparate con strumenti manuali. Può essere applicato su superfici leggermente umide e fornisce protezione in condizioni di esposizione industriale leggera, se seguito da un secondo primer 1060/1080 e/o da Alkythane® 7500.

DATI TECNICI

Densità:	1,33
Livello di lucentezza:	Opaco
Residuo secco in volume:	50%
Resistenza al calore:	120° C (calore secco)

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	4 ore
Asciutto da maneggiare:	8 ore
Asciutto da rivestire:	Dopo 24 ore
Completamente indurito:	8 giorni

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

70 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

35 µm

CONSUMO TEORICO

14,5 m²/l

CONSUMO PRATICO

La resa pratica dipende da molti fattori come porosità e rugosità del substrato e perdite di materiale durante l'applicazione.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Rimuovere grasso, olio e tutte le altre contaminazioni superficiali con pulizia alcalina o ad alta pressione (a vapore) in combinazione con detergenti appropriati. Rimuovere accumuli di ruggine e di scaglie di laminazione, ruggine e rivestimenti parzialmente staccati con raschiatura e una spazzola metallica a St 2 (ISO 8501-1: 1988), sabbiatura leggera o levigatura. Sabbigare i rivestimenti precedenti che sono in buone condizioni per irruvidire leggermente la superficie. La superficie deve essere pulita e preferibilmente asciutta durante l'applicazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per assicurare l'omogeneità, i materiali di rivestimento devono essere accuratamente mescolati prima dell'uso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Temperatura dell'aria, del substrato e del materiale di rivestimento compresa tra 5 e 35° C e umidità relativa inferiore all'85%. La temperatura del substrato deve essere di almeno 3° C superiore al punto di rugiada.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Diluire fino a 10 vol. % con diluente RUST-OLEUM 633. Utilizzare pennelli a pelo lungo di setole naturali.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Diluire fino a 10 vol. % con diluente RUST-OLEUM 633. Utilizzare rulli a pelo medio, in poliammide (perlon da 8-12 mm). L'applicazione a rullo può richiedere 2 mani per ottenere lo spessore consigliato della pellicola asciutta.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Se necessario, fino a 5 vol. % con diluente RUST-OLEUM 641. Apparecchiature airless pneumatiche ed elettriche. Dimensioni punta: 0,013-0,015 pollici. Pressione del fluido: 130 - 200 bar.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

10-20 vol. % con diluente RUST-OLEUM 641. Coppa a gravità e coppa a pressione. Dimensioni punta: 1,2 - 1,8 mm. Pressione di atomizzazione: 2 - 4 bar.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Utilizzare Diluente RUST-OLEUM 160 o ragia minerale.

NOTE

Spessore massimo della pellicola asciutta per mano: 60 µm asciutto equivale a 120 µm bagnato.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	375 g/l
Soluzione premiscelata COV:	456 g/l
Categoria COV:	A/i
Limite di COV:	500 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consultare la scheda tecnica di sicurezza e le informazioni di sicurezza stampate sulla latta.

SCADENZA

5 anni dalla data di produzione in latte non aperte, se conservato in aree asciutte, ben ventilate, senza esposizione alla luce solare diretta e a temperature comprese tra 5° e 35° C.

Data del rilascio: 13/05/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu